

# Пухлая бумага

Параметр	42 г	45 г	48,8 г	52 г	55 г	60 г	65 г	80 г
Композиция	TMM - 100 %							
Масса 1 кв. м, г	42,0 +/-1	45,0 +/- 1	48,8 +/- 1	52,0 +/- 1	55,0 +/- 1	60,0 +/- 1	65,0 +/- 1	80,0 +/- 1
Толщина, мм	min 0,100	min 0,105	min 0,115	min 0,120	min 0,125	min 0,140	min 0,145	min 0,185
Плотность, г/см <sup>3</sup>	min 0,40							
Пухлость, см <sup>3</sup> /г	min 2,30						min 2,25	min 2,30
Влажность, %	8,0 +/- 1,0							
Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 260	min 270	min 280	min 290	min 300	min 350	min 400	min 400
Разрывная длина в машинном направлении, км	min 5,50							
Удлинение, %	min 1,0							
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	1300 +/-100		1400 +/-100			1500 +/-100		
Пористость по Бендтсену, мл/мин	max 400		max 300					
Белизна, %	60+/-1							
Непрозрачность, %	min 90	min 91	min 92	min 93		min 94	min 95	min 95
Оттенок a	-0,45 +/- 0,15 стандартный		/	1,20 +/-0,25 кремовый		/	3,55 +/-0,75 коричневый	
Оттенок b	3,5 +/- 0,5 стандартный		/	9,0 +/-1,5 кремовый		/	15,0 +/-2,0 коричневый	
Предел допуска по диаметру рулона, мм	+10/-30							
Предел допуска по ширине рулона, мм	+/-1							
Количество склеек	одна в 10 рулонах							

<sup>1</sup> Оттенок может отличаться, уточняйте оттенок по образцам продукции