

Бумага для обложек тетрадей

Наименование показателей	Нормы			Метод испытаний
Композиция	ТММ – 100%			
Масса бумаги площадью 1м ² , г	70±3	80±3	90±3	ГОСТ 13199 (ИСО 536)
Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее	5,0			ГОСТ ИСО 1924-1
Удлинение, %, не менее	0,80			
Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН, не менее	350			ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)
Непрозрачность, %, не менее	95			ГОСТ 8874
Влажность, %	7,0±1,0			ГОСТ ISO 287
Количество склеек в рулоне Диаметром менее 1м Диаметром 1м и более	1 2			Визуально
Предел допуска по ширине рулона, мм	±1,0			
Количество склеек	одна в 10 рулонах			

¹ Оттенок может отличаться, уточняйте оттенок по образцам продукции