

中隔纸

瓦楞纸板平内层用箱板纸

指标名称		标准值							
		42 ±1	43 ±1	45 ±1	47 ±1	48 ± 1	48,8 ±1	52 ±1,5	55 ±3
重量,克/平方米		42 ±1	43 ±1	45 ±1	47 ±1	48 ± 1	48,8 ±1	52 ±1,5	55 ±3
作品		热机械纸浆 – 100%							
瓦楞原纸测试 (CMT30), 15 毫米宽的带材, N, 不少于		25		35			45		
绝对耐破度, kPa, 不少于		80		90			100		
机器方向的比较抗撕裂性, kN/m, 不少于		1,9		2,2			2,5		
瓦楞纸样品 (CCT 30) 的端部压缩阻力, kN/m, 不少于		0,20		0,25			0,30		
Cobb30、Cobb60, 两侧平均值, 克/平方米	粘纸	130*							
	脱胶纸	不适用							
湿度, %		7.5±1.0							
阴影 a		3.55±0.75 棕色的							
阴影 b		15.0±2.0 棕色的							
纸卷直径的公差极限,毫米		+10/-30							
纸卷宽度的公差极限,毫米		+/-1							
胶水数量		1 成 10卷							

* 具体数值由与买方协商确定

¹ 订单参数必需

² 色调可能会有所不同, 详情请参考产品样本