

# 试卷纸

指标名称	标准值			测试方法
作品	热机械纸浆 – 100%			
重量, 克/平方米	70±3	80±3	90±3	GOST 13199 (ISO 536)
机器方向的断裂长度, km, 不少于	5,0			GOST ISO 1924-1
伸长度, %, 不少于	0,80			
横向绝对抗撕裂性, mN, 不少于	350			GOST 13525.3 (ISO 1974)
不透明度, %, 不少于	95			GOST 8874
湿度, %	7,0±1,0			GOST ISO 287
每卷涂胶数 直径小于 1m 直径 1m及以上	1 2			视觉上
纸卷宽度的公差极限,毫米	±1,0			
胶水数量	1 成 10卷			

<sup>1</sup> 色调可能会有所不同, 详情请参阅产品样本