

Бумага немелованная, используемая для письма, печати или других графических целей

Параметр	42 г/м ²	42,5 г/м ²	45 г/м ²	48 г/м ²	48,8 г/м ²	52 г/м ²	55 г/м ²	58 г/м ²
Масса 1 кв. м, г	42,0 +/-1	42,5 +/-1	45,0 +/-1	48,0 +/-1	48,8 +/-1	52,0 +/-1	55,0 +/-1	58,0 +/-1
Композиция	TMM – 100%							
Пухлость, см ³ /г	1,75 +/- 0,09							
Влажность, %	8,0 +/- 1							
Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 220		min 250	min 280		min 290	min 300	min 310
Разрывная длина в машинном напр., км	min 4,9	min 4,9	min 5,0	min 5,0		min 5,1		
Удлинение, %	min 0,75	min 0,75	min 0,80					
Гладкость по каждой стороне, с	45 +/- 10							
Белизна, %, (R457 C)	60 +/- 1							
Непрозрачность, %	min 90	min 90	min 91	min 93		min 94		min 95
Количество склеек	одна в 10 рулонах							

*HS code: 4802611500