

# Газетная бумага

Параметр	40 г/м <sup>2</sup>	42 г/м <sup>2</sup>	42,5 г/м <sup>2</sup>	45 г/м <sup>2</sup>	48 г/м <sup>2</sup>	48,8 г/м <sup>2</sup>	52 г/м <sup>2</sup>	55 г/м <sup>2</sup>	58 г/м <sup>2</sup>
Масса 1 кв. м, г	40,0 +/-0,5	42,0 +/-0,5	42,5 +/-0,5	45,0 +/-0,5	48,0 +/-0,5	48,8 +/-0,5	52,0 +/-0,5	55,0 +/-0,5	58,0 +/-0,5
Композиция	TMM – 100%								
Толщина, мм	max 0,069	max 0,072	max 0,072	max 0,077	max 0,082	max 0,083	max 0,090	max 0,095	max 0,100
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,60 +/-0,03								
Пухлость, см <sup>3</sup> /г	1,69 +/-0,03								
Влажность, %	8,0 +/- 0,5								
Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 210	min 220		min 250	min 280		min 290	min 300	min 310
Разрывная длина в машинном напр., км	min 4,8	min 4,9	min 4,9	min 5,0	min 5,0		min 5,1		
Удлинение, %	min 0,70	min 0,75	min 0,75	min 0,80					
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	100 +/- 20						120 +/- 20		
Пористость по Бендтсену, мл/мин	max 550	max 500		max 450	max 400		max 350		
Белизна, %, (R457 C)	60 +/- 1								
Непрозрачность, %	min 89	min 90	min 90	min 91	min 93		min 94		
Оттенок a	-0,35 +/- 0,15 стандартный				/		1,20 +/-0,25 кремовый		
Оттенок b	3,5 +/- 0,5 стандартный				/		9,0 +/-1,5 кремовый		
Предел допуска по диаметру рулона, мм	+10/-30								
Предел допуска по ширине рулона, мм	+/-1								
Количество склеек	одна в 10 рулонах								

<sup>1</sup> Рулонная офсетная печать без сушки (CSWO)

<sup>2</sup> Оттенок может отличаться, уточняйте оттенок по образцам продукции